

PROFI vápenný postřík (PROFI Poretex NHL Kalkvorspritzer)

Kat. č.: 3581
Aktualizace 7/2019

Produkt:	Suchá směs pro přípravu kotvícího postříku na vlhké a zasolené zdivo.		
Použití:	Materiál je určen jako kotvící postřík na vlhké a zasolené zdivo při renovaci historických a památkových objektů. Ruční zpracování, pro vnitřní i vnější použití.		
Vlastnosti:	Materiál se vyznačuje velmi dobrou zpracovatelností.		
Technické údaje:	Složení:	přírozené hydraulické vápno, vápencová drť 0 – 4 mm, přísady (bez organických přísad)	
	Spotřeba:	cca 8 kg/m² (při pokrytí 100 %)	
	Pevnost v tlaku:	cca 3,0 N/mm²	
	Spotřeba vody:	cca 7,5 l/40 kg pytel	
Normy:	ČSN EN 998-1: 2018 (GP-CS II)		
Zpracování:	Příprava podkladu:	Podklad musí být pevný, zbavený prachu a nesoudržných částic. Narušenou omítku odstranit ze zdiva s přesahem cca 70 cm nad hranici viditelné vlhkosti na zdivu, omítku ve spárách zdiva nutno vyškrábat do hloubky cca 2 cm.	
	Míchání:	Materiál se zpracovává pomocí kontinuální nebo spádové míchačky, průměrná doba míchání činí cca 3 až 5 minut. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.	
	Způsob aplikace:	Namíchaná směs se nanáší na podklad celoplošně. Před nanášením omítky je třeba materiál nechat vyžrát minimálně 3 dny. Zpracovávat při teplotě podkladu a vzduchu +5 až +30 °C. Materiál není dovoleno zpracovávat při nebezpečí mrazu.	
Likvidace odpadu:	Podle zákona č. 188/2004 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb.		
Kvalita výrobku:	Kvalita výrobku je průběžně kontrolována ve vlastní podnikové laboratoři.		
Skladování:	Chránit před vlhkem. Doba expirace 6 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.		
Balení:	Pytel 40 kg/paleta 1 400 kg (35 pytlů).		
Bezpečnost práce:	Viz údaje v bezpečnostním listu.		

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
619 00 Brno
Tel.: +420 543 213 303
E-mail: info@profibaustoffe.cz
www.profibaustoffe.com

Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovány na základě našich zkušeností a odpovídají aktuálnímu stavu technického poznání. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v technických listech. Údaje v technickém listu jsou nadřazeny údajům uvedeným na obalu produktu. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v tomto technickém listu. Toto vydání technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházející vydání.